



mevasa
GEOTEXTILES

FICHA TÉCNICA GEOMEV PES 150

	ENSAYO	UNIDAD	GEOMEV PES 150
Composición	-	-	Poliéster
Construcción	-	-	No Tejido, punzonado y termofijado
Masa Superficial	EN 965	gr / m ²	150
Color	-	-	Blanco
Resistencia Tracción Longitudinal	EN ISO 10319	KN / m	1,9
Resistencia Tracción Transversal	EN ISO 10319	KN / m	2
Alargamiento Rotura Longitudinal	EN ISO 10319	%	64
Alargamiento Rotura Transversal	EN ISO 10319	%	65
Resistencia al punzonamiento estático CBR	EN ISO 12236	KN	0,502
Resistencia a la perforación dinámica (caída cono)	EN 918	mm	38
Medida de la abertura del poro	EN ISO 12956	μ m	90
Permedabilidad al agua	EN ISO 11058	l/m ² /s	16
Dimensiones estándar rollos			
<i>Ancho</i>	-	m	1
<i>Longitud</i>	-	m	100
<i>Total</i>	-	m ²	100

Estos datos son orientativos y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso. Se deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los datos están sujetos a tolerancias del 13%.